

SCHÖNOX® Q9 W

Produktinformation

Hurtighærdende, fleksibel og hvid fliseklæb

Særlig velegnet til klæbning af natursten fx marmor, granit o.lign. SCHÖNOX Q9 W binder blandede vandet krystalinsk og forhindrer misfarvninger og udblomstringer på fliserne. Anvendes til lyse, tynde og gennemsigtige natursten for at undgå genskær på limen. Er tilsat light filler, der giver en længere rækkeevne.

| Produkt egenskaber

- EC1PLUSR: meget lav emission
- M1 certificeret
- krystalinsk vandbinding
- lightfiller
- langtrækkende
- lang åbentid
- fleksibel
- smidig konsistens
- fine arbejdssegenskaber
- underlag med gulvvarme

| Anvendelsesområde

SCHÖNOX Q9 W er en fleksibel, hurtighærdende og langtrækkende fliseklæb, der anvendes til montering af natursten og porcelænsfliser. Kan anvendes inde- og udendørs på gulv og væg.

| Egnede underlag

- betonelementer, støbte betonvægge og dæk ældre end 3 måneder.
- letbeton
- pudsede vægge
- cementspartlede underlag
- murstensvægge
- gamle fliser og klinker
- vandfast krydsfiner
- gipsbaserede underlag med primer

| Forbehandling af underlag

- underlaget skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler
- det skal være tørt, tryk- og trækfast
- svage og løse områder fjernes mekanisk og eventuelle ujævnheder, lunger og revner repareres med en SCHÖNOX spartelmasse, så der opnås en jævn og glat overflade
- stærkt sugende underlag primes
- i vådrum skal anvisninger for SCHÖNOX vådrumssystem nøje følges samt gældende

| www.schonox.dk |

lovgivning

| Primning

Porøse og stærkt sugende underlag primes med SCHÖNOX KH som følger:

- for at opnå ensartet sugende underlag blandes 1 del primer og 5 dele vand
- til forbedring af vedhæftningen til beton samt pudsede og spartlede overflader, blandes 1 del primer med 3 dele vand
- til fugtfølsomme underlag blandes 1 del primer med 1 del vand

Tætte underlag som metal og gamle fliser primes med SCHÖNOX SHP:

- anvendes altid uførtynnet
- Påfør primeren jævnt med kost, rulle eller pensel, således at primeren arbejdes godt ind i underlaget og undgå søer, da disse vil forlænge tørretiden

OBS! Primeren skal være helt tør inden der monteres fliser eller påføres SCHÖNOX vådrumsmembran.

Følg brugsanvisning nøje for de enkelte produkter.

| Blanding

Gulv og væg i op til 30 mm lagtykkelse:
15 kg SCHÖNOX Q9 W blandes med 3,45 - 4,35 ltr. vand afhængig af ønsket konsistens.

Gulv i 15 mm lagtykkelse:
15 kg SCHÖNOX Q9 W blandes med 4,05 liter flydende konsistens til gulv:

15 kg SCHÖNOX Q9 W blandes med 4,35 Der blandes til en homogen og klumpfri masse

| Standarder

- EN 12004 Klasse - C2 FTE S1

| Tekniske data

- basis: cementbaseret pulver
 - farve: hvid
 - brugstid: ca. 1 timer ved +18° C
 - skintidtid: ca. 30 min.
 - forbrug: ved 4 mm tanding ca. 1,6 kg/m²
ved 6 mm tanding ca. 2,1 kg/m²
ved 8 mm tanding ca. 3,0 kg/m²
ved 10 mm tanding ca. 3,5 kg/m²
 - fugning: efter ca. 3 timer
 - arbejdstemperatur: bedst mellem +10° C og +20° C
aldrig under +5° C
- Alle angivne tider er afhængige af temperatur og luftfugtighed samt forholdene i øvrigt på den enkelte byggeplads



SCHÖNOX® Q9 W

| Brugsanvisning

- bedste arbejdstemperatur er, når temperaturen i underlag og lokale er mellem +10° C og +20° C
- kontroller at RF i luften er mindst 35% ved +20° C
- forbered underlaget ved at prime og evt. vådrumssikre
- bland SCHÖNOX Q9 W med rent, koldt vand til en homogen og klumpfri masse
- fordel klæber på underlaget med en egnet tandet spartel
- fliserne trykkes fast med et lille vrid inden for ca. 30 min. (inden klæber danner skind)
- kontroller med jævne mellemrum, at der opnås fuld afsmitning til flisens bagside
- SCHÖNOX Q9 W kan anvendes til limning og opretning i lagtykkelser fra 3 - 30 mm.
- efter tørring i ca. 3 timer kan fugningen påbegyndes
- rengør værktøjet med vand inden klæber tørre
- på gulve med hård belastning anbefales at påføre klæber på både underlag og flisens bagside

| Emballage

- 15 kg sæk

| Lagring

- opbevares tørt og køligt
- 6 mdr. i tæt, lukket emballage

| Supplerende produkter

- SCHÖNOX KH eller SHP
- SCHÖNOX eller Casco Floor Expert spartelmasser
- SCHÖNOX vådrumsmembran
- Diverse tilbehør til vådrumsbehandling
- SCHÖNOX UF PREMIUM, SB FLEX eller XR
- Blød fuger fra SCHÖNOX eller Casco

| Sikkerhed og miljø

- se senest opdaterede sikkerhedsdata-blad for produktet.

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vores egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vores udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5 • DK-3520 Farum

Kundeservice +45 702 77 703

schonox@dk.sika.com

schonox.dk • sika.dk



The Sika management system is certified to ISO 9001 and 14001 by SQA.

